



Revestimientos protectores y de aplicaciones marítimas

FIRETEX® FX2003 SOLVENT BASED INTUMESCENT

Revisado el 1/2016 Número 7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento intumescente de película fina de un solo componente

USOS RECOMENDADOS

FIRETEX FX2003 está diseñado para la aplicación en taller mediante pulverización sin aire de modo que se proporcione una resistencia al fuego durante periodos de hasta 120 minutos en acero estructural.

Después de un secado adecuado, se puede exponer FIRETEX FX2003 a condiciones meteorológicas adversas durante 6 meses, siempre que el uso específico que se le dé o el almacenamiento no lleven a estancamientos de agua provocados por la lluvia, la condensación u otras circunstancias de almacenamiento/transporte/instalación.

RECOMENDACIONES

Aprobación Certifire, certificado CF5077

Este producto ha sido evaluado de acuerdo con los criterios de aceptabilidad que se incluyen en el Documento orientativo de la industria de ASFP/BCF.

Este producto ha sido probado y evaluado de acuerdo con el protocolo antiincendios de ASFP para la protección de fuegos celulósicos. Véase sección 6.3 en la cuarta edición del "Libro amarillo" de ASFP.

MÉTODOS DE APLICACIÓN RECOMENDADOS

Pulverización sin aire

Limpiador/diluyente recomendado: Núm. 2

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Punto de inflamación: 2 °C

Porcentaje de sólidos según el volumen: 75 ± 4 %
(ASTM-D2697-03)

Disponibilidad de colores: Blanco

COV

272 g/litro determinado prácticamente de acuerdo con la normativa británica PG6/23

351 g/litro calculado a partir de una fórmula para cumplir la Directiva de emisiones de disolventes de la CE

Contenido de 266 g/litro por peso a partir de una fórmula para cumplir la Directiva de emisiones de emisiones de disolventes CE

ESPESOR RECOMENDADO

Véase la hoja a parte de requisitos de carga FX2003.

ÍNDICES DE APLICACIÓN PRÁCTICA: MICRAS POR CAPA

Pulverización sin aire

Seco	1400
Húmedo	1867

TIEMPO MEDIO DE SECADO

	a 15 °C	a 23 °C
Se puede tocar tras:	30 minutos	20 minutos
Se puede recubrir tras:	4 horas	4 horas
Se puede manejar tras:	Dependerá del espesor total del FIRETEX FX2003 que se aplique	

Estas cifras son solo orientativas. También se pueden tener en cuenta factores como el movimiento del aire y la humedad.

RESISTENCIA

FIRETEX FX2003 puede resistir condiciones meteorológicas normales durante 6 meses sin un revestimiento final, siempre que se haya secado adecuadamente antes de usarse. Una vez que se haya aplicado una capa final aprobada según las condiciones imperantes, la durabilidad mejorará sustancialmente.

Si el uso específico o el almacenamiento suponen un contacto prolongado con agua debido a la lluvia, la condensación o las circunstancias de almacenamiento/transporte/instalación, debe aplicarse una capa final para evitar daños en el revestimiento base.

IMPRIMACIONES RECOMENDADAS

Para una aplicación en el taller, use FIRETEX C69 Fast-Track Blast Primer

Se han probado varias imprimaciones para su uso con FIRETEX FX2003. Consulte Sherwin-Williams para obtener información detallada.

REVESTIMIENTOS FINALES RECOMENDADOS

En determinadas situaciones interiores en seco en las que la apariencia o el color no es fundamental, no es necesario aplicar una capa de acabado.

Para trabajos de acero expuestos al medio exterior y a ambientes interiores graves, debe usarse como capa de acabado Acrolon C137V2 o Acrolon C237. Para otros ambientes interiores en los que se necesita una capa final, se debe usar FIRETEX M71V2 o Sher-Cryl M770.

En caso de se necesite realizar una redecoración posterior, use FIRETEX M71V2, Sher-Cryl M770, Acrolon C137V2 o Acrolon C237, según proceda.

EMBALAJE

Material de un único componente

Tamaño del embalaje: Unidades de 200 litros y 20 litros

Peso: 1,32 kg/litro

Duración en almacenamiento: 2 años desde la fecha de fabricación o fecha de uso recomendada cuando se especifique.



Revestimientos protectores y de aplicaciones marítimas

FIRETEX® FX2003 SOLVENT BASED INTUMESCENT

Revisado el 1/2016 Número 7

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

FIRETEX FX2003 está diseñado para usar sobre un sustrato adecuadamente imprimado y preparado. Asegúrese de que las superficies que se van a revestir estén limpias, secas y libres de contaminación. En determinadas circunstancias, puede ser posible aplicar FIRETEX FX2003 directamente a un abrasivo para acero limpiado a un estándar mínimo de Sa2½ BS EN ISO 8501-1:2007, perfil de la superficie en el intervalo de 50–100 micras. Consulte al Departamento de Ventas técnicas de Sherwin-Williams para obtener más información.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Pulverización sin aire

Tamaño boquilla: 21–27 thou (0,53–0,69 mm) en función de los requisitos de aplicación

Ángulo del ventilador: 30°

Presión de funcionamiento: 210 kg/cm² (3000 psi)

Los datos del tamaño del orificio del pulverizador sin aire, del ángulo del ventilador y de la presión son solo orientativos. Se deben usar ángulos de ventilación más pequeños cuando sea adecuado para el tamaño del trabajo que se va a pulverizar. Puede darse el caso de que ligeras variaciones del tamaño del orificio o de la presión proporcionen una pulverización óptima en algunas circunstancias. En general, la presión de funcionamiento debe ser lo más baja posible de modo que permita una pulverización satisfactoria.

Equipo recomendado: Use un 56:1 o 68:1 Graco King o equivalente. Use mangueras de 3/8" (9,53 mm) ID cuando se requiera una longitud mayor a 3 metros. Normalmente no se han de usar pistola en línea ni filtros de la bomba. La longitud máxima de la manguera no debe ser superior a 60 metros.

Para usar en secciones estrechas, el pico recomendado más pequeño es de 21 thou (0,53 mm) con un filtro de bomba de malla de 60.

CONDICIONES DE APLICACIÓN Y REVESTIMIENTOS ADICIONALES

Este material debe aplicarse preferiblemente a temperaturas superiores a 5 °C. En condiciones de alta humedad relativa, por ejemplo 80–85 %, son fundamentales unas buenas condiciones de ventilación. La temperatura del sustrato debe ser por lo menos 3 °C superior al punto de condensación y siempre superior a 0 °C.

Este material debe protegerse de la humedad durante el periodo de secado. Si le entra humedad antes de secarse, pueden verse afectadas las propiedades de integridad y de protección contra el fuego del revestimiento.

No se deben aplicar más de 2 capas mediante pulverización sin aire en un periodo de 24 horas.

Si se excede el espesor máximo recomendado por capa o se aplica prematuramente un espesor excesivo de la capa, se pueden provocar agrietamientos.

FIRETEX FX2003 puede soportar una exposición exterior sin necesidad de una capa final:

- El producto puede secarse en al menos 24 horas a 15 °C en condiciones secas con buena ventilación y movimiento del aire. Estas condiciones se basan en un espesor total de la película en seco de hasta 800 micras. El tiempo de secado que se necesita aumentará si el espesor de la película es superior a 800 micras.
- La temperatura del sustrato es al menos de 3 °C superior al punto de condensación en el momento de la aplicación y durante el periodo de secado.

OBSERVACIONES ADICIONALES

La temperatura de funcionamiento máxima es de 70 °C. A temperaturas superiores a los 40 °C se puede observar termoplaticidad.

Medición del espesor de las películas en seco

Todas las especificaciones indicadas son valores medios, las mediciones deben tomarse para las secciones I según las siguientes recomendaciones: Sección: 2 por 100 cm de largo

Borde (superior, inferior, interior y exterior): 1 por 100 cm de largo

Las temperaturas reducidas y un alto espesor de la película en seco ampliarán el tiempo de secado y, por lo tanto, el periodo para medir ese espesor de manera adecuada.

Para más información, consulte con el Departamento de Ventas de Sherwin-Williams.

Mantenimiento

Las zonas pequeñas con deterioro mecánico pueden repararse usando FIRETEX M72, FX1003 o FX2003, según se prefiera.

Las zonas grandes con deterioro mecánico pueden repararse usando FIRETEX FX1003 o FX2003, según se prefiera, y se han de aplicar con cepillo o spray.

Por lo tanto, se ha de restaurar la capa de acabado original de todas las reparaciones mediante cepillo o spray, según se requiera.

Los valores numéricos citados en los datos físicos pueden variar ligeramente de un lote a otro.

SALUD Y SEGURIDAD

Consulte la Ficha de datos de seguridad y prevención de riesgos del producto para obtener más información sobre el almacenamiento, la manipulación y la aplicación adecuados de este producto.

GARANTÍA

Las personas o empresas que usen el producto sin realizar indagaciones adicionales respecto a su idoneidad para el uso previsto lo hacen por su cuenta y riesgo. Sherwin-Williams no acepta ninguna responsabilidad sobre el mal comportamiento del producto o ante cualquier pérdida o daño que surja de este uso.

La información detallada en esta ficha de datos se puede modificar periódicamente en función de la experiencia y del desarrollo normal del producto, y antes de usarse, se recomienda a los clientes que comprueben con Sherwin-Williams el número de referencia para garantizar que tienen la última edición.